

## ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

# PressTherm® WD 25-1

<b>Materialbeschreibung</b>	Verbundwerkstoff aus harzgebundenem Glasgewebe
<b>Farbe</b>	braun
<b>Anwendungen</b>	Thermische Isolier-Bauteile für den Pressenbau
<b>Lieferformen</b>	Platten, Zuschnitte und Bauteile/Baugruppen nach Zeichnungen

## Physikalische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Dichte	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1,9
Wasseraufnahme	ISO 62	%	0,1

## Thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Anwendungstemperatur, dauernd	—	°C	250
Anwendungstemperatur, kurzzeitig	—	°C	260
Längenausdehnungs-Koeffizient	DIN 51045	10 <sup>-6</sup> x K <sup>-1</sup>	19
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	W/mK	0,23

## Mechanische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Druckfestigkeit bei 23 °C	ISO 604	N/mm <sup>2</sup>	645
Druckfestigkeit bei 250 °C	ISO 604	N/mm <sup>2</sup>	340
Biegefestigkeit bei 23 °C	ISO 178	N/mm <sup>2</sup>	480
E-Modul aus Biegeversuch bei 23 °C	ISO 178	N/mm <sup>2</sup>	24000
Setzverhalten bei 250 °C und 70 N/mm <sup>2</sup>	—	%	1
Spaltkraft	DIN 53463	N	3500

Stand: 11/2014

Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklungen sind vorbehalten. Die in diesem Datenblatt aufgeführten Richtwerte sind keine Vertragsdaten.

Zur genauen Klärung der Werkstoffeignung stehen Ihnen unsere beratenden Ingenieure und Techniker zur Verfügung.